

## Ficha Técnica do Produto

### Cimento Branco 32 MPa Do Mestre

Aglomerante hidráulico, classificado como não estrutural, super prático, com ótimo acabamento, pode ser usado em ambientes internos e externos tem como finalidade o uso estético e decorativo.

Atende às especificações descritas na ABNT NBR 16697.



#### 1. INDICAÇÃO

- Revestimentos aparentes;
- Argamassas decorativas;
- Rejuntes;
- Pequenos reparos;
- Confecção de peças artesanais, estatuetas/esculturas e molduras;
- Acabamentos em geral, como: pré-moldados ornamentais, ladrilhos hidráulicos, vasos etc.

#### 2. NÃO INDICAÇÃO

- Elementos estruturais, como: vigas, pilares, lajes etc.;
- Fundações e estruturas armadas;
- Piscinas, caixas d'água e/ou outra área que esteja submersa em água;
- Locais com tráfego pesado ou com grandes esforços mecânicos.

#### 3. RECOMENDAÇÕES

- **Clima:** não aplique sob chuva, sol intenso e ventos fortes.
- **EPIs adequados:** botas de segurança, capacete, máscara, óculos, protetor auricular e luvas.
- **Superfície de aplicação:** antes da aplicação, remova as impurezas do local e umedeça levemente.

#### 4. MODO DE PREPARO

- Adicione 345 mL de água limpa, com uma margem de tolerância de mais ou menos 5%, para cada saco de 1 kg do **Cimento Branco 32 MPa Do Mestre**, em um recipiente limpo e estanque e misture manualmente ou mecanicamente;

## Ficha Técnica do Produto

# Cimento Branco 32 MPa Do Mestre

- Para a mistura mecânica, acople uma haste metálica helicoidal em uma furadeira de baixa rotação;
- Misture até obter uma consistência homogênea, macia, pastosa e sem grumos;
- Aplique o produto imediatamente após a finalização da mistura;
- Não adicione mais água à mistura, para que não impacte no desempenho e performance do produto;
- Utilize-o em, no máximo, 30 minutos.

### 5. APLICAÇÃO

- Não ultrapasse o tempo de uso para não afetar a aderência. Caso isso aconteça, remova e descarte a mistura antiga, faça uma nova mistura seguindo os mesmos passos descritos nos tópicos anteriores e, em seguida, aplique novamente.

### 6. PRECAUÇÕES

Siga todas as recomendações de segurança, higiene, manuseio, restrições, limpeza e descarte dos resíduos que constam na FDS do produto.

### 7. COMPOSIÇÃO

Cimento Portland branco e agregados minerais selecionados.

### 8. DADOS TÉCNICOS

Validade	12 meses
Tempo de uso	30 minutos
Tempo de pega inicial	1 hora
Tempo de pega final	10 horas

## Ficha Técnica do Produto

### Cimento Branco 32 MPa Do Mestre

Resistência inicial (24 horas)	≥ 10 MPa
Resistência à compressão (28 dias)	≥ 32 MPa

#### 9. FORNECIMENTO

O Cimento Branco 32 MPa Do Mestre é fornecido em sacos plásticos de 1 kg.

#### 10. ARMAZENAMENTO

Estoque em local seco e arejado, sobre estrado de madeira, sem contato com a parede, com empilhamento máximo de 1,5 metros e sempre mantenha o produto em sua embalagem original fechada.

Data de revisão do documento: 10 de abril de 2025.