

## Ficha Técnica do Produto

# Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre

Argamassa cimentícia desenvolvida para substituir, de uma única vez, o chapisco, o emboço/reboco convencional/revestimento com gesso, o acabamento com massa corrida e a textura. Pode ser aplicado em áreas internas e externas, manualmente ou com máquinas de projeção.



### 1. INDICAÇÃO

- **Ambientes:** internos e externos.
- **Superfícies de aplicação:** blocos cerâmicos, blocos de concreto, blocos de fibrocimento, paredes de concreto, rebocos, blocos de concreto celular.

### 2. NÃO INDICAÇÃO

- Aplicação sobre gesso;
- Bases que receberam pinturas ou revestimentos especiais;
- Revestimentos ou superfícies plásticas;
- Superfícies metálicas;
- Superfícies de madeira;
- Revestimentos orgânicos;
- Substratos com absorção muito alta ou muito baixa de água;
- Materiais de baixa resistência mecânica;
- Áreas que tenham contato permanente com água ou com o solo;
- Regularização de pisos.

### 3. RECOMENDAÇÕES

- **Clima:** não aplique sob chuva, sol intenso e ventos fortes.
- **EPIs adequados:** botas de segurança, capacete, máscara, óculos, protetor auricular e luvas.
- **Ferramentas:** medidor de água, recipiente estanque, misturador mecânico vertical para argamassas ou furadeira de baixa rotação acoplada com haste metálica helicoidal, máquina de projeção, broxa, espátula de metal, régua de alumínio em L, desempenadeira lisa de aço inox ou PVC, rolo de textura e prumo de nível.

## Ficha Técnica do Produto

### Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre

- **Superfície de aplicação:** Corrija falhas na alvenaria e nas juntas para obter uma superfície regular e para que a aplicação da argamassa tenha espessuras uniformes. Observe se há infiltração de umidade na base a ser revestida e corrija antes de prosseguir. Antes de iniciar a aplicação na base, remova os resíduos e os contaminantes da alvenaria. Para a limpeza do concreto curado há mais de 28 dias, remova as partículas e resíduos indesejados com escova de aço e, em seguida, lave com jatos de água. Para a aplicação do produto, a superfície deve estar limpa e úmida. Em situações em que a temperatura esteja superior a 25 °C e a umidade inferior a 40%, umedeça, sem encharcar, a base antes da aplicação.

#### 4. MODO DE PREPARO

- Para a aplicação manual, adicione 6,0 L de água limpa, com uma margem de tolerância de mais ou menos 5% para cada saco de **25 kg do Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre**, em um recipiente limpo e estaque e misture mecanicamente;
- Para a aplicação com projeção, adicione 10 L de água, com uma margem de tolerância de mais ou menos 5% para cada saco de **25 kg do Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre**, na máquina de projeção;
- Para a mistura mecânica, utilize um misturador mecânico vertical para argamassas ou acople uma haste metálica helicoidal em uma furadeira de baixa rotação;
- Para as máquinas de projeção automáticas, ajuste a vazão de água para o teor indicado na embalagem;
- Misture até obter uma consistência homogênea, sem grumos e pastosa quando a aplicação for manual desempenada e consistência fluida quando for por projeção;
- O tempo de mistura deve ser controlado pelo operador, pois pode variar em função do tipo do equipamento e da quantidade de sacos;
- Deixe em repouso por 10 minutos;
- Após o repouso, misture novamente o produto para que ele fique pronto para uso;
- Não adicione mais água à mistura, para que não impacte no desempenho e performance do produto;
- Utilize-o em, no máximo, 2 horas.

## Ficha Técnica do Produto

### Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre

#### 5. APLICAÇÃO

- Para ambos os tipos de aplicações, umedeça a região com água, sem encharcar, antes da aplicação (pode ser usado uma broxa);
- A primeira camada deve estar firme para aguentar a segunda camada, para isso, aguarde o tempo de puxamento da primeira da camada e recomendamos que a sobreposição das camadas seja realizada na condição úmido sobre úmido;
- Não ultrapasse o tempo de uso da argamassa para não afetar a aderência. Caso isso aconteça, remova e descarte a mistura antiga, faça uma nova mistura seguindo os mesmos passos descritos nos tópicos anteriores e, em seguida, aplique novamente;
- Fale com o seu aplicador/mestre de obras para realizar a aplicação.

#### 5.1 PROJEÇÃO

- Aplique a argamassa de cima para baixo de forma contínua e em movimentos de vai e vem no sentido horizontal;
- O revestimento aplicado em uma única demão deve ter, no mínimo, 5 mm e, no máximo, 10 mm de espessura;
- Para espessuras maiores do que 10 mm aplique duas camadas;
- Após atingir a espessura final desejada, dê o acabamento liso com a régua metálica em L ou com a desempenadeira lisa, fazendo movimentos horizontais e verticais.

#### 5.2 MANUAL

- Para aplicação sobre a parede rebocada, aplique a argamassa diretamente sobre a parede com rolo de textura em faixas uniformes e com distribuição regular;
- Para aplicação sobre a alvenaria, utilize a desempenadeira lisa e aplique a primeira camada com, no mínimo, 5 mm e, no máximo, 10 mm de espessura, fazendo movimentos horizontais e verticais para imprimir a argamassa sobre a alvenaria para eliminar vazios e para nivelar;
- A espessura da camada vai depender das condições do substrato e do projeto da obra;
- Para espessuras maiores do que 10 mm aplique duas camadas;
- Aplique a segunda camada para dar acabamento e para atingir a espessura final desejada.

## Ficha Técnica do Produto

### Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre

#### 6. PRAZOS PARA EXECUÇÃO

- Espere 14 dias antes de aplicar o Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre sobre alvenarias não armadas com blocos de concreto e verifique se os blocos estão com 28 dias de cura;
- Caso seja necessário, pode lixar após 24 horas da aplicação com lixa 280 ou 323;
- Espere 7 dias para aplicar a pintura.

#### 7. PRECAUÇÕES

Siga todas as recomendações de segurança, higiene, manuseio, restrições, limpeza e descarte dos resíduos que constam na FDS do produto.

#### 8. COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos especiais.

#### 10. DADOS TÉCNICOS

Tonalidade	Branco e Cinza
Validade	8 meses
Cura inicial	24 horas
Cura final	28 dias
Rendimento	<b>Textura:</b> 0,4 m <sup>2</sup> /kg (10 m/saco de 25 kg) <b>Massa corrida:</b> 2,4 m <sup>2</sup> /kg (60 m/saco de 25 kg) <b>Reboco:</b> 1 m <sup>2</sup> /saco de 25 kg/cm de espessura

## Ficha Técnica do Produto

### Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre

Tempo de uso	2 horas
Resistência potencial de aderência à tração ao substrato	≥ 0,5 MPa

O rendimento pode variar mediante as condições da base, como: rugosidade, absorção, nivelamento etc.

#### 11. FORNECIMENTO

O Parede Pronta 4 em 1 Do Mestre é fornecido em saco plástico de 25 kg e está disponível nas cores branco e cinza.

#### 12. ARMAZENAMENTO

Estoque em local seco e arejado, sobre estrado de madeira, sem contato com a parede, com empilhamento máximo de 1,5 metros e sempre mantenha o produto em sua embalagem original fechada.

Data de revisão do documento: 26 de fevereiro de 2026.